

# BARTOLI




# DURALITE® Natural

La fibra DURALITE® Natural è il risultato di un processo innovativo svolto in azienda, è impregnata di resine naturali, utilizzate in svariate applicazioni grazie alle sue caratteristiche di plasticità e rigidità. È stato appositamente studiato per offrire una risposta efficace alle esigenze di lavorabilità e rinforzo del sottopiede esaltando la tenuta particolarmente piena del perno e la rigidità della struttura della calzatura. Il basso assorbimento garantisce una lunga stabilità di vita delle sue prestazioni. Eccellente taglio netto con tutti i sistemi di taglio, offrono straordinarie caratteristiche di resistenza alla pelatura e alla delaminazione. Colore naturale, senza aggiunta di sbiancanti o colori artificiali.

## DESCRIZIONE

## IMMAGINE SCALA 1:1



COLORE	STAMPA	SPESSORE	FOGLIO MASTER	FORMATI STANDARD
beige	bianco	0,5 - 2 mm	1500 x ∞ mm	fogli 1520 x 1060 mm - SG fogli 1520 x 1540 mm - SG

## CARATTERISTICHE



## CONNOTAZIONI



## CERTIFICAZIONI

STABILIMENTO DI PRODUZIONE LUCCA - 100% MADE IN ITALY



SCHEDA PRODOTTO 1/3  
DURALITE® Natural  
Aggiornamento 10/2024



FORMATO FOGLI mm	SPESSORE mm	GR/CM <sup>3</sup>	KG/FG *	FG x PL
1520 x 1060	0,5	1,22	0,98	600
1520 x 1060	0,8	1,20	1,54	460
1520 x 1060	1,0	1,18	1,90	400
1520 x 1060	1,2	1,17	2,26	320
1520 x 1060	1,5	1,17	2,87	250
1520 x 1540	0,6	1,22	1,71	600
1520 x 1540	0,8	1,20	2,25	460
1520 x 1540	1,0	1,19	2,79	400
1520 x 1540	1,2	1,18	3,31	320
1520 x 1540	1,5	1,17	4,11	250
1520 x 1540	2,0	1,17	5,47	180

\* Pesì teorici

**DATI TECNICI**

È possibile realizzare su richiesta formati, spessori personalizzati, taglio strisce e cardatura. I valori tecnici riferiti al prodotto sono da considerarsi come valori di riferimento e possono essere soggetti a modifiche. Ogni valore è soggetto a minime tolleranze.

**NOTE**

TEST TM11	TENUTA INCHIODATURA	★ ★ ★ ★ ★
TEST TM80	DELAMINAZIONE	★ ★ ★ ★ ★
TEST TM2	TRAZIONE LONGITUDINALE/TRASVERSALE	★ ★ ★ ★ ★
TEST TM BAR01	RIGIDITÀ	★ ★ ★ ★ ★
TEST TM112	FATIGUE RESISTANCE	★ ★ ★ ★ ★ ✨

**TEST MECCANICI**

TESTED BY



# BARTOLI

## DURALITE® Natural



*“La nostra policy ambientale, iniziata molti anni fa grazie alla spinta di alcuni clienti nei vari settori in cui opera l’azienda, è sempre stata orientata ad un approccio scientifico e mai ideologico, avvalendosi solo di certificazioni idonee, emesse da Enti qualificati e internazionalmente riconosciuti in conformità con i requisiti degli oltre 80 Paesi dove opera l’azienda o, indirettamente, dei Paesi destinatari del prodotto finito dei nostri clienti.”*

### APPLICAZIONE



**50% RICICLATO + 50% FIBRA VERGINE**

### COMPOSIZIONE



Le materie prime riciclate sono SELEZIONATE e CONTROLLATE da filiere accuratamente qualificate. Vengono utilizzate dei maceri dalle prestazioni ottimali che superano i nostri test qualità sia in termini meccanici che chimici.



Fibre vergini certificate, provenienti da foreste gestite in modo responsabile, sostenibile.



In collaborazione con Intertek® testiamo costantemente le nostre materie prime e i nostri prodotti finiti in ottemperanza alle disposizioni internazionali. Inoltre i limiti più restrittivi dei marchi di lusso diventano i nostri limiti di riferimento.




Iscriviti alla newsletter per ricevere aggiornamenti e revisioni dei nostri prodotti  
INQUADRA QUI



SCHEDA PRODOTTO 3/3  
DURALITE® Natural  
Aggiornamento 10/2024

# LIFE CYCLE THINKING

# DURALITE® Natural



1000 PAIA DI SCARPE REALIZZATE CON DURALITE® NATURAL 1 mm\*\*

**RISPARMIO DI**

CO<sub>2</sub> -4 kg eq

H<sub>2</sub>O -8 m<sup>3</sup>

RISORSE RINNOVABILI -13 kg

ALBERI NON TAGLIATI -0,01

POLPA DI LEGNO -0,03 m<sup>3</sup>

**RIDUZIONE IMPATTO AMBIENTALE**

\* Valori teorici di risparmio con l'utilizzo di carta riciclata rispetto a carta vergine per ogni tonnellata (Studio LCA - ERGO - Sant'Anna - Pisa)

\*\* Valori teorici di risparmio con l'utilizzo di carta riciclata rispetto a carta vergine per circa 27 Kg (Studio LCA - ERGO - Sant'Anna - Pisa)



Iscriviti alla newsletter per ricevere aggiornamenti e revisioni dei nostri prodotti  
INQUADRA QUI



LCT  
DURALITE® Natural  
Aggiornamento 10/2024